

# ЭНИГМА

Испытательная Лаборатория  
Общества с ограниченной ответственностью «ЭНИГМА»  
(ИЛ ООО «ЭНИГМА»)  
Россия, 115533, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАГАТИНСКАЯ, ДОМ 35, КОРПУС 2, ЭТАЖ 1 ПОМ 19  
Тел. 8-(966)107-61-63, почта: zelt-group@mail.ru  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU. 31112.ИЛ.0023,  
выдан 31 августа 2018 года № 23  
действителен до 30 августа 2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  
ИЛ ООО «ЭНИГМА»

А.В. Федосеев  
«16» января 2020 г.



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07697-ИЛЭ/01-2020

Объект: Сетка стеклотканевая для штукатурных работ: Штукатурная сетка, размер ячейки 5x5 мм в рулоне, материал - стеклоткань

2020 г

**ВНИМАНИЕ:** Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного согласия испытательной лаборатории ООО «ЭНИГМА»  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Протокол № 07697-ИЛЭ/01-2020 от «16» января 2020 г.

#### 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование характеристики по ТУ 5952-001-67987369-2011	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях	
1	2	3	4	
Фактура	ТУ 5952-001-67987369-2011 п.5	Квадратная, ромб	Соответствует	
Размер ячейки		5x5 мм	5x5 мм	
Масса м <sup>2</sup>		60±10 г	63,4 г	
Цвет		в соответствии с образцом эталоном	Соответствует	
Толщина		не менее 0,2 мм	0,22 мм	
Ширина		до 100 см	100 см	
Упаковка		рулон до 50 пог. м.	50 м	
Содержание пропиточного материала		17±3%	17,1%	
Разрывная нагрузка		по основе	не менее 700 Н/см	714 Н/см
		по утку	не менее 550 Н/см	562 Н/см
Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH при температуре 18-30 °С		по основе	не менее 350 Н/см	358 Н/см
		по утку	не менее 275 Н/см	281 Н/см
Внешний вид		Не допускаются надрывы полотна, задиры отдельных волокон, ворсистость, разрывы отдельных ячеек сетки, дыры; Не допускается пропуск ячеек; Не допускается наличие складок, разрывов и сборок.		Не обнаружено
		В сетках допускаются: - недолет утка длиной до 5 см; - концы нитей длиной не более 5 мм от ликвидации обрыва; - затяжки по кромке глубиной до 5 мм; - провисание фона не более 1,5 см; бахрома нитей длиной не более 5 мм (бахрома от уточных нитей не учитывается в ширине сетки); искажения формы ячеек, сгибы в пределах установленных по ТД норм. Форма ячеек должна быть постоянной и соответствовать образцу-эталону.		Соответствует
Стойкость к статическому воздействию воды		не менее 168 часов	Соответствует	